



南京海关纺织工业产品检测中心
TEXTILE INDUSTRIAL PRODUCTS TESTING CENTER OF NANJING CUSTOMS DISTRICT



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0927



检测报告

报告编号： JGA24E480T
样品名称： 冲锋衣
委托单位： 江苏省无锡通江实验小学
生产单位： 江苏樱桃校园服饰有限公司

【国家生态纺织品检测重点实验室(江苏)】
【国家产业用纺织品检测重点实验室】

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel) : 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.) : 214101

- 声明：1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。
2、若对检测结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效，不承担其他连带责任。
4、本中心不对客户提供信息（包括样品信息）的真实性负责。5、如无特殊要求，基于“风险共担”原则，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
6、未经本中心书面同意，不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志，表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜，请参阅本中心检测合同条款。



检测报告

报告编号: JGA24E480T

报告日期: 2024-12-24

防伪码: 765184150

第 1 页 共 4 页

委托单位	江苏省无锡通江实验小学
生产单位	江苏樱桃校园服饰有限公司
样品名称	冲锋衣
样品信息	成分: 外壳面料: 100%锦纶, 外壳里料: 100%聚酯纤维, 内胆面料: 100%聚酯纤维, 内胆里料: 100%聚酯纤维
以上信息由客户提供	
送检样品	藏青色大身、黄色/米色拼接面料、灰色网眼大身里料、藏青色袖里料外壳, 藏青色面料、藏青色里料、填充物内胆上衣 1件
样品收到日期	2024-12-20
检测/判定依据	1. GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 2. GB/T 31888-2015 中小学生校服
检测结论:	单项结果详见检测结果页。
备注: *****	

*****接下页*****

检测报告授权签字人(签名):

叶春艳

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

- 声明: 1. 报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。
2. 若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3. 本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。
4. 本中心不对客户提供信息(包括样品信息)的真实性负责。5. 如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
6. 未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7. 若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8. 声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

检测报告

报告编号: JGA24E480T

报告日期: 2024-12-24

防伪码: 765184150

第 2 页 共 4 页

检测结果

序号	检测项目	检测方法	标准要求	检测结果	单项评定	
1	异味	GB 18401-2010	无	无	合格	
				外壳面料		
2	耐水色牢度(级)	变色 沾色	GB/T 5713-2013	$\geq 3-4$	4-5	合格
				$\geq 3-4$	4-5	
3	耐酸汗渍色牢度(级)	变色 沾色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4-5	合格
				$\geq 3-4$	4-5	
4	耐碱汗渍色牢度(级)	变色 沾色	GB/T 3922-2013	$\geq 3-4$	4-5	合格
				$\geq 3-4$	4-5	
5	耐摩擦色牢度(级)	干摩 湿摩	GB/T 3920-2008	$\geq 3-4$	4-5	合格
				≥ 3	4-5	
6	耐皂洗色牢度(级)	变色 沾色	GB/T 3921-2008 方法A(1)	$\geq 3-4$	4-5	合格
				$\geq 3-4$	4-5	
7	耐光色牢度(级)	变色	GB/T 8427-2008 方法3, 晒至4级	≥ 4	符合4级	合格
8	起球(级)		GB/T 4802.1-2008 起球600r, 压力 780cN	$\geq 3-4$	4	合格
				外壳大身面料		
9	pH值 ^{*1}	GB/T 7573-2009	4.0-8.5	6.8	合格	
10	甲醛含量 ^{*2} —分光光度计法(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤ 75	未检出	合格	

备注: *1使用的萃取介质为0.1mol/L氯化钾溶液。

*2检出限为20mg/kg。

*****接下页*****



中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

- 声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。
2、若对检测结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效,不承担其他连带责任。
4、本中心不对客户提供信息(包括样品信息)的真实性负责。5、如无特殊要求,基于“风险共担”原则,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
6、未经本中心书面同意,不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志,表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜,请参阅本中心检测合同条款。

检测报告

报告编号: JGA24E480T

防伪码: 765184150

报告日期: 2024-12-24

第 3 页 共 4 页

检测结果

序号	检测项目		检测方法	标准要求	检测结果	单项 评定	
	物质名称	CAS编号			外壳面料 藏青/黄色/米色		
11	可分解 致癌芳 香胺染 料 (mg/kg)	4-氨基联苯	92-67-1	GB/T 17592- 2011	禁用	合格	未检出
		联苯胺	92-87-5				未检出
		4-氯邻甲苯胺	95-69-2				未检出
		2-萘胺	91-59-8				未检出
		邻氨基偶氮甲苯	97-56-3				未检出
		5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8				未检出
		对氯苯胺	106-47-8				未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4				未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9				未检出
		3,3'-二氯联苯胺	91-94-1				未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4				未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7				未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基 二苯甲烷	838-88-0				未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8				未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯 胺)	101-14-4				未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4				未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1				未检出
		邻甲苯胺	95-53-4				未检出
		2,4-二氨基甲苯	95-80-7				未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7				未检出
邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出					
4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出					
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出					
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出					
备注: 1、经本方法检测, 邻氨基偶氮甲苯 (CAS NO. 97-56-3) 分解为邻甲苯胺, 5-硝基-邻甲苯胺 (99-55-8) 分解为2,4-二氨基甲苯。 2、4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺, 应重新按GB/T 23344进行测定。 3、检出限: 5mg/kg, 禁用限量值≤20 mg/kg。							

*****接下页*****

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

- 声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。
2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。
4、本中心不对客户提供信息 (包括样品信息) 的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

检测报告

报告编号: JGA24E480T

报告日期: 2024-12-24

防伪码: 765184150

第 4 页 共 4 页

检测结果

序号	检测项目	检测方法	标准要求	检测结果	单项评定
12	公定回潮率下的纤维含量 (%)	FZ/T 01057.1-2007	外壳面料 锦纶: 100	外壳面料 锦纶: 100 (覆膜除外)	合格
		FZ/T 01057.3-2007			
		FZ/T 01057.4-2007	外壳里料 聚酯纤维: 100	外壳大身里料 聚酯纤维: 100	
		GB/T 2910.1-2009			
GB/T 2910.7-2009	内胆面料 聚酯纤维: 100	内胆面料 聚酯纤维: 100			
		FZ/T 01057.1-2007	内胆里料 聚酯纤维: 100	内胆里料 聚酯纤维: 100	
		FZ/T 01057.3-2007			
		FZ/T 01057.4-2007			
		GB/T 2910.1-2009			
		GB/T 2910.24-2009			

样品照片



*****结束*****

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

- 声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。
2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。
4、本中心不对客户提供信息(包括样品信息)的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。