



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

No: JYGF25N01132

共3页第1页

单位信息 Applicant and Manufacturer	委托单位(App.): 江苏樱桃校园服饰有限公司 地址(Add.): 江阴市徐霞客镇峭岐云南路1017号				
客户认定信息 Sample Information Confirmed by Applicant	样品名称 (Sample) : 学生服(衬衣) 样品数(Quantity): 1件+1米 规格型号 (Specifications) : —— 样品等级(Grade): 合格品 商标(Brand): 樱桃 同学你好				
检验检测类别 Test Category	委托检验	样品受理日期 Accept Date	2025-03-17	检验检测日期 Test Period	2025-03-17~2025-03-19
检验检测及判定依据 Inspection & Test Standard(s) and Judgment Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类、GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》				
检验检测结论 Inspection & Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB/T 31888-2015标准规定的要求和GB 31701-2015标准规定的B类要求。				
备注 Note	签发日期: 2025-03-20 Issuing Date: Y M D				

编制:
Editor:

任祥红

审核:
Reviewer:

钱蕾

批准:
Approver:

康文华

任祥红

钱蕾

康文华

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF25N01132

共3页第2页

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
纤维含量/%		—	棉97.0(92.0≤实测值≤100.0), 氨纶3.0(实测值不得为0, 且≤6.0)	棉97.0, 氨纶3.0	合格
水洗尺寸变化率/%	衣长	—	-2.5~+1.5	-2.0	合格
	胸宽	—	-2.5~+1.5	-1.1	合格
耐水色牢度/级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	—	≥3-4	4-5	合格
耐酸汗渍色牢度/级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	—	≥3-4	4-5	合格
耐碱汗渍色牢度/级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4	合格
	沾色[羊毛]	—	≥3-4	4-5	合格
耐摩擦色牢度/级	干摩	—	≥3-4	4-5	合格
	湿摩	—	≥3	4-5	合格
耐皂洗色牢度/级	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[羊毛]	—	≥3-4	4-5	合格
耐光色牢度/级		—	≥4	符合4	合格
起球(E法)/级		—	≥3-4	4-5	合格
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值		—	4.0~8.5	6.8	合格
异味		—	无	无	合格
可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯(92-67-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺(92-87-5)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺(95-69-2)	mg/kg	≤20	未检出	合格

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF25N01132

共3页第3页

检验检测项目 Test Item	单 位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
可分解致癌芳香胺染料	2-萘胺(91-59-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	对氯苯胺(106-47-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3'-二氯联苯胺(91-94-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻甲苯胺(95-53-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4-二氨基甲苯(95-80-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4, 5-三甲基苯胺(137-17-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻氨基苯甲醚(90-04-0)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4-氨基偶氮苯(60-09-3)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4-二甲基苯胺(95-68-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 6-二甲基苯胺(87-62-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
单位面积质量		g/m ²	—	133

备注(Note): pH值检测用氯化钾溶液介质方法进行试验、甲醛含量测试方法GB/T 2912.1检出限20mg/kg、可分解致癌芳香胺染料测试方法GB/T 17592检出限5mg/kg