



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

No: JYGF25N03542

共3页第1页

单位信息 Applicant and Manufacturer	委托单位(App.): 江苏樱桃校园服饰有限公司 地址(Add.): 江阴市徐霞客镇峭岐云南路1017号				
客户认定信息 Sample Information Confirmed by Applicant	样品名称 (Sample) : 学生服夏季T恤CZ-104 样品数(Quantity): 1件+1米 规格型号 (Specifications) : —— 样品等级(Grade): 合格品 商标(Brand): 樱桃 同学你好				
检验检测类别 Test Category	委托检验	样品受理日期 Accept Date	2025-06-27	检验检测日期 Test Period	2025-06-27~2025-07-01
检验检测及判定依据 Inspection & Test Standard(s) and Judgment Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类、FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》				
检验检测结论 Inspection & Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准规定的要求和GB 31701-2015标准规定的B类要求。				
备注 Note	签发日期: 2025-07-02 Issuing Date: Y M D				

编制:
Editor:

任祥红

审核:
Reviewer:

康文华

批准:
Approver:

钱蕾

任祥红

康文华

钱蕾

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF25N03542

共3页第2页

检验检测项目 Test Item		单 位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
纤维含量/%(面料)		—	棉64.0±5.0, 聚酯纤维28.0±5.0, 氨纶8.0±3.0	棉63.0, 聚酯纤维29.9, 氨纶7.1	合格
耐水色牢度/级(面料)	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐酸汗渍色牢度/级(面料)	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐碱汗渍色牢度/级(面料)	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐皂洗色牢度/级(面料)	变色	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[棉]	—	≥3-4	4-5	合格
	沾色[聚酯]	—	≥3-4	4-5	合格
耐光色牢度/级(面料)		—	≥4	符合4	合格
甲醛含量(面料)		mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值(面料)		—	4.0~8.5	6.0	合格
异味(面料)		—	无	无	合格
可分解致癌芳香胺染料(面料)	4-氨基联苯(92-67-1)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺(92-87-5)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺(95-69-2)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2-萘胺(91-59-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	对氯苯胺(106-47-8)	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	mg/kg	≤20	未检出	合格

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No: JYGF25N03542

共3页第3页

检验检测项目 Test Item	单 位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
可分解致癌芳香胺染料(面料)	4, 4' -二氨基二苯甲烷(101-77-9)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3' -二氯联苯胺(91-94-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3' -二甲氧基联苯胺(119-90-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3' -二甲基联苯胺(119-93-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷(838-88-0)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4' -亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4' -二氨基二苯醚(101-80-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4, 4' -二氨基二苯硫醚(139-65-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻甲苯胺(95-53-4)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4-二氨基甲苯(95-80-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4, 5-三甲基苯胺(137-17-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	邻氨基苯甲醚(90-04-0)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	4-氨基偶氮苯(60-09-3)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 4-二甲基苯胺(95-68-1)	mg/kg	≤20	未检出 合格
	2, 6-二甲基苯胺(87-62-7)	mg/kg	≤20	未检出 合格
平方米干燥重量(面料)	g/m ²	—	186.0	—
起球(E法)/级(面料)	—	≥3-4	4-5	合格
水洗尺寸变化率/%	衣长	—	-4.0~+2.0	-1.1 合格
	腰宽	—	-4.0~+2.0	-0.7 合格

备注(Note): pH值检测用氯化钾溶液介质方法进行试验、甲醛含量测试方法GB/T 2912.1检出限20mg/kg、可分解致癌芳香胺染料测试方法GB/T 17592定量限5mg/kg